

# Best floor SPC XL SILENCE 6,0mm

## LVT / SPC

LUXURY VINIL TILES | STONE PLASTIC COMPOSITE

FICHA TÉCNICA

V1 - JUL 23

PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Designação	SPC Flooring	
Superfície	Decor de madeira com relevo	
ESPESSURA TOTAL	6,0 mm	EN ISO 24346
Espessura da camada de desgaste	0,50 mm	EN ISO 24340
Dimensões	1524 x 228 mm	EN ISO 24342
Unidades / m <sup>2</sup> por caixa	6un / cx. - 2,085 m <sup>2</sup>	
Densidade	2000 kg/m <sup>3</sup>	
Cor da Base	Branco	
Sistema de Encaixe	UNICLIC	
DESEMPENHO	CERTIFICAÇÕES / NORMAS	RESULTADOS
Resistência ao desgaste	NALFA LF 01-2011	Ciclos IP-4000
Perda por abrasão	EN-660-2	0,015 CLASSE T
PCP	FD CEN/TR14823:2006	NÃO DETECTADO
Solidez da cor à luz	EN ISO 105 B02	6
Resistência deslizamento (aderencia)	En14041	R10
Resistência ao fogo	En14041	Bf1-S1
Teste de ftalato	ASTM D3421	NÃO DETECTADO
ROHS	2011/65/EU	NÃO DETECTADO
Resistência a manchas	En423	NÃO DETECTADO
Determinação da estabilidade dimensional	ASTM F 2199-09	LARGURA 0,02mm COMPRIMENTO 0,04mm
Esquadria	ASTM F2055	CURTO 0,03mm, COMPRIMENTO 0,09mm
COMPRIMENTO	En427	0,25 mm
LARGURA	En427	0,15 mm
GROSSURA	En428	0,15 mm
Resistencia à escamação	En431	0,5MM,>70N
Efeito de uma cadeira com rodas	En425	SEM DANOS VISÍVEIS
emissão de VOC	DIN EN ISO16000-9	PASSAR
recoo residual	ASTM F1914	0,40%
Resistente a Produtos Químicos	ASTM F925	SEM ALTERAÇÃO
Resistente ao calor	ASTM F1514	0,49 ΔE*
Resistente à luz	ASTM F1515	0,87 ΔE*
Coefficiente de atrito estático	ASTM C1028	SECO 0,94 MOLHADO 0,68
Resistente à carga estática	ASTM F970	0,04 mm
Condutividade térmica	ASTM C518	0,163 mm
Resistência térmica	ASTM C518	0,033 mm
Emissão de VOC		Passou
Certificação CE		Passou
GARANTIA AO DESGASTE		OBSERVAÇÕES
Garantia Residencial	15 anos	
Garantia Comercial	10 anos	

**Nota sobre a validade:** Esta ficha de dados técnicos foi elaborada cuidadosamente com base nos nossos conhecimentos à data. É meramente informativa e não constitui uma garantia em termos de propriedades dos produtos ou de adequação a aplicações específicas. Não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer enganos, erros em normas ou erros de impressão. Adicionalmente, as alterações técnicas podem resultar do desenvolvimento posterior de pavimentos Bestfloor. Esta ficha de dados técnicos não é uma instrução de utilização nem é um documento legalmente vinculativo.

